



Conlit Firesafe®

Conlit Firesafe®

Conlit Firesafe als Steinwollegranulat zur brandschutz-technischen Ertüchtigung von Installationsschächten durch das Einblasverfahren.

- nichtbrennbar, A1
- schallabsorbierend
- diffusionsoffen
- bauaufsichtlich zugelassen



Conlit Firesafe®

Anwendungsbereich

Als Einblasdämmung zur nachträglichen brandschutz-technischen I-90 Ertüchtigung von Installationsschächten durch vollständige Ausfüllung des Hohlraums.

Verwendbarkeitsnachweis:

Installationsschächte:

AbP: P-MPA-E-05-019

Bauprodukt:

Z-23.11-1612

Lieferprogramm

Verpackungsform	Gewicht kg
rote Kunststoffsäcke	20

Technische Daten

	Zeichen	Beschreibung/Messwert	Norm/Vorschrift
Anwendungsgebiet		Hohlraumdämmung von Installationsschächten	DIN 4102-11
Brandverhalten	A1	nichtbrennbar	DIN 4102-1
Schmelzpunkt		> 1000 °C	DIN 4102-17
Wärmeleitfähigkeit	λ	0,040 W/(m·K)	Z-23.11-1612
Einblasrohddichte		100 – 120 kg/m ³	AbP: P-MPA-E-05-019
Wasserdampf-Diffusionswiderstandszahl	MU 1	$\mu = 1$	DIN EN 12086

Amtlich güteüberwacht

DEUTSCHE ROCKWOOL
Mineralwoll GmbH & Co. OHG
Postfach 207
45952 Gladbeck
Telefon: +49 (0) 20 43/4 08-0
Telefax: +49 (0) 20 43/4 08-444
www.rockwool.de

Unsere technischen Informationen geben den Stand unseres Wissens und unserer Erfahrung zum Zeitpunkt der Drucklegung wieder, verwenden Sie bitte deshalb die jeweils neueste Auflage, da sich Erfahrungs- und Wissensstand stets weiterentwickeln. In Zweifelsfällen setzen Sie sich bitte mit uns in Verbindung. Beschriebene Anwendungsbeispiele können besondere Verhältnisse des Einzelfalles nicht berücksichtigen und erfolgen daher ohne Haftung. Unseren Geschäftsbeziehungen mit Ihnen liegen stets unsere Allgemeinen Verkaufs-, Lieferungs- und Zahlungsbedingungen in der jeweils neuesten Fassung zugrunde, die Sie unter www.rockwool.de finden. Auf Anfrage senden wir Ihnen die AGBs auch gerne zu.